



IJ200 | Support Dye/Pigment pour textiles

Papier transfert jet d'encre pour impression sur coton noir, blanc ou de couleur.
Compatible encres Dye/Pigment (base aqueuse).
Fixation à l'aide d'une presse à chaud ou d'un fer à repasser.

DESCRIPTIF

Réf.	IJ200
Matériau	Papier couché une face spécial jet d'encre. Couleur : blanc mat.
Face imprimable	Côté blanc
Dorsale	Papier siliconé
Compatibilité textile	Coton (tee-shirts, casquettes...)
Compatibilité imprimantes	La plupart des imprimantes à jet d'encre aqueuse ou pigmentaire telles que : HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox, etc...
Stockage	Stocker à 15-25°C, à l'abri de l'humidité (30 à 60%). Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.
Conditionnement	Pack de 50 feuilles format A4 ou A3 Rouleau laize 43 cm x 15 mètres linéaires Rouleau laize 43 cm x 15 mètres linéaires Rouleau laize 91 cm x 20 mètres linéaires

CONSEILS D'UTILISATION

Impression	Encres Dye/Pigment. Imprimer en sens lecture. Laisser sécher au moins 30 mn.
Découpe	Découper l'image en ménageant un contour d'environ 5 mm. Détacher la dorsale papier du support imprimé et déposer l'image face vers le haut sur le tee-shirt à décorer préalablement repassé.
Presse à chaud	160 °C 40 secondes Pression moyenne (3,5 bars), en recouvrant de papier sulfurisé (Ne pas utiliser d' <i>Application Tape</i>).
Fer à repasser	Travailler sur une plan de travail rigide protégé par un support doux (torchons, taie d'oreiller...). Préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur. Recouvrir le transfert de papier sulfurisé. Passer le fer pendant 60 à 120 secondes (suivant taille du motif) en effectuant des mouvements circulaires. Appuyer bien à plat, sur toute la surface du motif, angles et bords compris. Commencer à retirer le papier de protection après environ 10 secondes. (Voir illustrations page 2)
Entretien	Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser sur l'impression.

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.

IJ200 | Pose à l'aide d'un fer à repasser

Préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur.



1) Travailler sur un plan de travail dur et plat, protégé par un support doux (2 ou 3 torchons, une taie d'oreiller...).



2) Découper l'image en ménageant un contour d'environ 5 mm.



3) Détacher la dorsale papier, puis déposer l'image face vers le haut sur le tee-shirt préalablement repassé. Recouvrir avec le papier sulfurisé.



4) Passer le fer pendant 60 à 120 secondes (suivant la taille du motif) en effectuant des mouvements circulaires appuyés.



5) Presser bien à plat, sur toute la surface du motif, angles et bords compris.



6) Commencer à retirer le papier de protection après environ 10 secondes.

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.