



IJ229-es | Support EcoSolvant pour textiles foncés ou clairs, finition mate

Le flex imprimable IJ-229-es offre une haute résolution d'impression avec un rendu mat et un toucher final doux et agréable. Il offre également une excellente résistance au lavage grâce à son couchage de surface spécial. De plus, il se fixe à chaud à basse température en quelques secondes, ce qui lui permet d'être parfaitement compatible avec un grand nombre de matières textiles : coton, polyester, mélanges coton/polyester ou polyester/acrylique, et même le nylon non enduit*.

Le flex imprimable IJ-229-es est compatible avec toutes les imprimantes Ecosolvant et solvant actuelles. Sa dorsale polyester auto-adhésive de nouvelle génération permet la découpe de détails très fins et de petits lettrages. Le flex imprimable IJ-229-es est élaboré à partir de matières premières écologiquement inertes ne contenant pas de PVC, plastifiants ni métaux lourds (en accord avec la norme Oeko-Tex Standard 100 Classe I).

Descriptif

Réf.	IJ229-es
Matériau	100% polyuréthane. Blanc mat opaque
Colle	Colle thermofusible spéciale basse température
Épaisseur	80 µm / 0,08 mm (+/- 5%)
Dorsale	Film Polyester (PET) auto-adhésif
Compatibilité	Textiles 100% coton / 100% polyester / mélanges PET/coton et PET/acrylique, Nylon*
Certification	Oekotex Standard 100 Classe 1
Sublistop	Non

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine. Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.		
Découpe	Découpe en sens lecture Lame standard 45°		
Presse à chaud	Sur textiles standard (coton, polyester/coton, polyester, polyester/acrylique)*		
	130 °C	5 secondes	Pression moyenne (2,5 à 3 bars) Décoller la dorsale à chaud
ou	150 °C	4 secondes	
ou	160 °C	3 secondes	
Presse à chaud	Sur Nylon*		
Préchauffage	Préchauffer le textile à 150°C pendant 5 secondes		
Fixation	150 °C	5 secondes	Pression moyenne (2,5 à 3 bars) Décoller la dorsale à chaud
Post-pressage	Après avoir retiré la dorsale, recouvrir de papier sulfurisé et presser 10 secondes à 150°C.		
Lavage	60°C maxi en retournant le vêtement. Utiliser une lessive douce. Peut être séché au sèche-linge domestique jusqu'à 100°C. Repasser à l'envers.		

*Pour une application sur textile enduit avec tout type de traitement, veuillez à effectuer des tests préalables afin de valider l'accroche ainsi que le protocole de lavage (protocole à établir par vos soins).

Conditionnement

Conditionnement	Rouleaux laize 75 cm x 25 mètres linéaires
-----------------	--

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.