



farepro®

Graisse MoS2 au bisulfure de molybdène

Mos2-TOP - 51066

20/07/2011
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les intempéries.

Par sa pénétration et son adhésivité, accroît la longévité des pièces traitées.

Idéal pour chaînes, cables, pignons, engrenages ouverts, etc...

Pour l'industrie, carrières, travaux publics, transport poids lourds, marine, génie civil, etc...

Produit à usage professionnel.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Mélange de bitume et de savon lithium contenant du bisulfure de molybdène et des additifs extrême pression en solution dans un solvant pétrolier. •Graisse noire épaisse très adhérente.

Aspect : Butyreux sans solvant chloré

Plage d'utilisation : -25°C à 150°C

Gaz propulseur ininflammable (R134A et CO₂)

Corrosion lame de cuivre : 1b

Point de goutte : >180°C

Test shell 4 billes : 240kg

CONSEILS D'UTILISATION

Agiter fortement avant chaque emploi jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20cm des parties à traiter, par un mouvement de droite à gauche, pour bien couvrir et faire pénétrer.

Purger légèrement tête en bas après utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de produit.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvé-

riser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro®